

**DDL****DDL.LMM STANDARD**

Boletim Técnico

201

**DADOS TÉCNICOS****PRODUTO SECO**

Peso por embalagem 25 kg
Densidade seca (EN 1015-10)
..... 1325 a 1375 kg/m³
Conservação 12 meses

PRODUTO EM PASTA

Água de amassadura 18 % ±2 %
Tempo mistura 3 a 5 minutos
Rendimento 13 a 16 kg/m²/cm
Tempo inicio de presa 30 minutos
Tempo de revestimento 3 semanas
Tempo endurecimento total 6 meses

DESEMPENHO

Classe (EN 998-1) GP
Resistência à compressão (EN 1015-11) ..
..... CS I
Resistência à flexão 0,60 N/mm²
Módulo de elasticidade ≤ 5000 N/mm²
Aderência (EN 1015-12)
..... ≥ 0,1 N/mm² - FP:B
Absorção de água por capilaridade (EN 1015-18) W 0
Coeficiente de difusão do vapor de água (μ) (EN 1015-19) ≤ 15 kg/m².s.Pa
Condutibilidade térmica (^{10,dry}) (EN 1745) ..
..... 0,54 W/mK (valor tabelado)
Reação ao fogo (EN 13501) A1
Durabilidade
Requisito baseado em disposições válidas no local de utilização da argamassa
Cor Bege (natural)

As indicações e informações são fornecidas de boa fé e refletem os últimos desenvolvimentos. A DDL garante a qualidade consistente do produto pelo que declina responsabilidades em relação à aplicação. Recomenda-se a realização de testes prévios para verificar a adequação do produto ao substrato e às condições ambientais de aplicação.

Dataabril de 2017 (versão 1)

Descrição

A argamassa **DDL.LMM STANDARD** é uma argamassa pré-misturada, seca, tradicional, à base de cal áerea hidratada e hidráulica natural como aglutinantes, e agregados adequados bem calibrados. Os agregados são siliciosos, de granulometria contínua (< 4 mm) e aditivos. Argamassa industrial de uso geral (GP – CS I – W 0) de aplicação em exteriores e interiores. Argamassa de emboço de uso previsto em paredes, colunas, divisórias e tetos.

A argamassa **DDL.LMM STANDARD** é caracterizada por possuir resistência mecânica mediana, presa regular, elevada plasticidade, baixo teor de sais solúveis e hidratáveis, elevada permeabilidade ao vapor de água e baixa propensão à fissuração.

APLICABILIDADE

DDL.LMM STANDARD foi desenhada como argamassa de emboço para edifícios antigos entre 1920-1940.

DDL.LMM STANDARD pode ser aplicada em obras de reabilitação e restauro (alvenarias de pedra, tijolo, taipa e adobe).

PREPARAÇÃO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Antes da aplicação da argamassa **DDL.LMM STANDARD** o suporte deve ser limpo de forma a promover a eliminação de materiais desagregados, poeiras e tintas por meio de escovagem ou picagem. Sais, gorduras e outros contaminantes devem ser igualmente removidos.

Após limpeza, o suporte deverá ser bem humedecido com água limpa no dia anterior à aplicação. Antes da aplicação, repetir o humedecimento.

A aplicação não deve ser realizada com temperaturas superiores a 25 °C nem inferiores a 5 °C. A humidade relativa deve ser inferior a 80 %. A aplicação não deve ocorrer com vento forte. Até 3 dias após aplicação, a argamassa não deve ser sujeita à ação da chuva, sol direto e geada.

APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Para a preparação da **DDL.LMM STANDARD**, adicionar água na razão de 18 % (em peso), para cada 25 kg de argamassa juntar 4,5 litros de água.

A mistura deve ocorrer com misturador mecânico, a rotação baixa, durante 3 a 5 minutos até a obtenção de uma pasta homogénea.

A aplicação pode ser feita por meios manuais ou mecânicos (projeto com pré-mistura da argamassa), com espessuras mínima de 15 mm e máxima de 30 mm. Quando começar a endurecer, proceder à regularização utilizando régua e talocha. Entre camadas deve decorrer uma espera entre 1 e 5 dias por cada 10 mm de espessura, sendo que as camadas subjacentes devem ser deixadas com uma textura rugosa. Recomenda-se o reaberto da argamassa até 8 horas após a aplicação, para melhorar a compacidade e, consequentemente, a durabilidade.

Em arestas, cunhais e ombreiras de vãos recomenda-se a utilização de perfis adequados. Deve-se respeitar as juntas de dilatação do suporte. Em caso de variações de materiais de suporte reforçar a argamassa com rede naturais ou sintéticas bem como as áreas de tração (cantos de vâo, p. ex.). A rede deve ser incorporada na face externa da camada.

Na presença de sais no suporte, aguardar pela estabilização salina até à aplicação da camada seguinte (a **DDL.LMM** é uma argamassa de transporte). A não molhagem do suporte pode provocar a fissuração da argamassa. A saturação do substrato não é recomendada. O excesso de água de amassadura deriva na propensão à fissuração e na diminuição das características mecânicas e da durabilidade.

Os equipamentos e as ferramentas devem ser lavados com água corrente limpa. Em caso de salpico as áreas devem ser limpas com água. O pH do produto é elevado sendo que materiais suscetíveis de serem atacados devem ser previamente protegidos.

Não adicionar outros produtos.

Pode ser utilizada em conjunto com a **DDL.LMM SLIM**.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Evite o contacto com os olhos e a pele, pelo que devem ser usadas luvas e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

Conserve o saco bem fechado e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto. Mantenha a embalagem em local seguro, não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura, gelo e abrigado de humidade. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações ver Rótulo e Ficha de Dados de Segurança.